

materiały konstrukcyjne i komponenty

cegły i bloczki wapienno-piaskowe

BLOCZKI SILIKATOWE

U18V, U24L, U24L(D), U24V – bloczki stosowane w zabezpieczonych ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych

UPSW – bloczek stosowany do wykonywania przewodów wentylacyjnych zarówno wentylacji grawitacyjnej, jak i mechanicznej, w połączeniu ze ścianami budynków



Nazwa		U18V	U18V	U24L	U24L(D)	U24V	UPSW	
Wymiary (dł./szer./wys.) [mm]		248/180/220			248/240/220	248/240/248	248/240/220	250/240/220
Masa elementu [kg]		16,0	16,4	18,5	17,8	20,0	22,1	16,0
Klasa gęstości*		1,8		2,0	1,4		1,8	1,2
Klasa wytrzymałości [N/mm²]		20	25	30	15		20	15
Współczynnik przewodzenia ciepła λ _{10,dry,unit} [W/(mK)]		0,61		0,86	0,41		0,61	–
Reakcja na ogień		klasa A1						
Nasiąkliwość [%]		16						
Izolacyjność akustyczna [dB]	R _w	55		56		55		–
	R _{A1R}	54		55		54		–
	R _{A2R}	50		52		51		50
Zużycie (grubość ściany równa szerokości elementu) [szt./m²]		18,0/17,4**				16,0/15,4**	18,0/17,4**	
Łączenie elementów		zaprawa cienkowarstwowa lub tradycyjna						
Liczba elementów na palecie [szt.]		64			48			
Przechowywanie		możliwość przechowywania fabrycznie zapakowanych bloczków na otwartych placach składowych o utwardzonej powierzchni						
Normy		EN 771-2:2011+A1:2015 (PN-EN 771-2+A1:2015)						PN-B-12013:2009
* brutto w stanie suchym ** zaprawa cienkowarstwowa/tradycyjna L – bloczek drążony V – bloczek pełny D – bloczek o większej wysokości								

* brutto w stanie suchym ** zaprawa cienkowarstwowa/tradycyjna
L – bloczek drażony V – bloczek pełny D – bloczki o większej wysokości



Bloczek U18V



Bloczek U24L



Bloczek U24L(D)



Bloczek U24V



Bloczek UPSW

