


# Bloczek z betonu komórkowego TERMALICA 599/240/249 mm, 5,0 N/mm<sup>2</sup>

Bloczki termalica



**BRUK-BET sp. z o.o.**

[biuro@bruk-bet.pl](mailto:biuro@bruk-bet.pl)

[www.bruk-bet.pl](http://www.bruk-bet.pl)

[www.termalica.pl](http://www.termalica.pl)

## Dane techniczne

Materiał :

beton komórkowy

Zastosowanie :

ścienne

Długość [mm] :

599

Szerokość [mm] :

240

Wysokość [mm] :

249

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm<sup>2</sup>] :

5,0

Masa elementu [kg] :

34,1

Klasa gęstości :

700

Gęstość [kg/m<sup>3</sup>] :

650-700

Współczynnik przenikania ciepła [W/m<sup>2</sup>K] :

0,750

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] :

0,18

Kolory :

biały

Powierzchnia lica :

gładka

---

Zużycie zaprawy :

3,5

---

Zużycie (gr. ściany równa szer. elementu) [szt./m<sup>2</sup>] :

6,67

---

Liczba elementów na palecie [szt.] :

48

---

Łączenie elementów :

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

---

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 771-4:2004/A1:2006, ZKP nr 1301-CPD-0568

---