


Bloczek z betonu komórkowego TERMALICA 599/300/249 mm, 2,5 N/mm²

Bloczki termalica



BRUK-BET sp. z o.o.

biuro@bruk-bet.pl

www.bruk-bet.pl

www.termalica.pl

Dane techniczne

Materiał :

beton komórkowy

Zastosowanie :

ścienne

Długość [mm] :

599

Szerokość [mm] :

300

Wysokość [mm] :

249

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :

2,5

Masa elementu [kg] :

23,2

Klasa gęstości :

400

Gęstość [kg/m³] :

350-400

Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] :

0,300

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] :

0,09

Kolory :

biały

Powierzchnia lica :

gładka

Zużycie zaprawy :

4,0 kg/m²

Zużycie (gr. ściany równa szer. elementu) [szt./m²] :

6,67

Liczba elementów na palecie [szt.] :

40

Łączenie elementów :

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 771-4:2004/A1:2006, ZKP nr 1301-CPD-0568
