

Papa podkładowa Glasbit G200 S40 Szybki Profil SBS



BMI ICOPAL Sp. z o.o.

info.pl@icopal.com

www.icopal.pl

Dane techniczne

Rodzaj :
podkładowe

Grubość [mm] :
3,8

Rodzaj osnowy :
welon szklany

Gramatura osnowy [g/m²] :
180

Rodzaj modyfikacji :
modyfikowane SBS

Wodoszczelność [kPa] :
10

Temperatura stosowania [°C] :
> 0

Giętkość w niskiej temperaturze [°C] :
-8 (Ø30 mm)

Siła zrywająca pasek papy o szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek [N] :
1000/1000

Wydłużenie przy rozciąganiu wzdłuż/w poprzek [%] :
50/50

Reakcja na ogień :
klasa F

Szerokość rolki [m] :
1,00 (minimum)

Długość rolki [m] :

7,5 (minimum)

Masa rolki [kg] :

42,0

Sposób montażu :

zgrzewanie

Ilość rolek na palecie [szt] :

20

Przechowywanie :

w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem i przed działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła; rolki należy układać na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie

Gwarancja :

5 lat

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 13707 + A2:2012
