

Lakier ognioochronny UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR do powierzchni drewnianych



**Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Handlowe
ADW Sp. z o.o.**

adw@adw.com.pl
www.adw.com.pl
www.uniepal.com

Dane techniczne

Rodzaj rozcieńczalnika :
woda

Rodzaj podłoża :
drewno

Stosowanie :
wewnątrz, na zewnątrz

Kolory :
10 kolorów

Rodzaj powłoki :
połysk

Odporność ogniowa :
niepalne (wyrób pokryty lakierem)

Opakowanie :
0,75; 2,5; 10 dm³

Gwarancja :
6 m-cy od daty produkcji

Normy, certyfikaty, aprobaty :
Europejska Ocena Techniczna ETA-18/0491, Deklaracja Właściwości
Użytkowych DWU/17/2018, Certyfikat Stałości Właściwości
Użytkowych 1020 - CPR - 010040116, atest higieniczny PZH

Opis :
Lakier impregnacyjny wodorozcieńczalny UNIEPAL-DREW AQUA
KOLOR przeznaczony jest do ogniochronnego zabezpieczenia i
dekoracyjnego wykańczania powierzchni drewnianych wykonanych z
gatunków drewna krajowego, płyt OSB, sklejk oraz materiałów

drewnopochodnych stosowanych wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz na zewnątrz budynków. Możliwe jest stosowanie lakieru impregncyjnego UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR na układy dachowe z pokryciem z gontów lub desek drewnianych. Wyroby pokryte lakierem impregncyjnym UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR w ilości co najmniej 200 g/m², zostały sklasyfikowane w zakresie stopnia palności:

- elementy z drewna i płyt OSB o grubości co najmniej 12 mm - jako niezapalne (B-s1, d0)
- okładzina ścienna z drewna o grubości co najmniej 20 mm i gęstości co najmniej 450 kg/m³ oraz płyty OSB o grubości co najmniej 22 mm, pomalowane lakierem impregncyjnym UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR w ilości co najmniej 200 g/m², zostały sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO)
- układ dachowy z pokryciem z gontów lub desek drewnianych o grubości co najmniej 20 mm zabezpieczony lakierem impregncyjnym UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR w ilości co najmniej 200 g/m² został sklasyfikowany w zakresie zachowania na oddziaływanie ognia zewnętrznego - Broof(t1).

Dopuszczalna wartość maksymalnej zawartości LZO poniżej 130 g/l w produkcie gotowym do użytku. Zawartość LZO w produkcie poniżej 130 g/l.

Przygotowanie podłoża:

Zaspachlować wszelkie defekty powierzchni, oczyścić, odtłuścić i odpylić podłoże.

Lakier impregncyjny UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR należy nakładać wyłącznie na powierzchnie wykonane z surowego drewna o wilgotności względnej nie przekraczającej 20%.

Po wyschnięciu lakier tworzy transparentną powłokę zmieniającą kolor drewna, wg kolorystyki producenta.