



Nazwa

Środek redukujący
parowanie CHRYSO® Screed
Finish EBA 50

Zaprawa naprawcza i
wyrównawcza ASOCRET-M30

Producent

CHRYSO Polska Sp. z o.o.

SCHOMBURG Polska Sp. z
o.o.

Powierzchnia :

jastrych

beton, ceramika, gips, tynk,
żelbet

Rodzaj :

impregnat

klej, uszczelniacz

Składnik podstawowy :

piasek, cement,
wysokogatunkowe dodatki

Postać handlowa :

płyn

proszek

Proporcje mieszania [dm³/kg] :

(4,50-5,25)/25,0;
(1,10-1,30)/6,0
(woda/proszek)

Ciężar właściwy [kg/dm³] :

1 000 ±0 010 (w temp.
20°C)

Gęstość [g/cm³] :

1,6 (objętościowa)

Wartość pH :

9,00 ±0,50

Kolor :

biały

jasnoszary

Zużycie [kg/m²] :

ok. 1,4 kg/m²/mm grubości
warstwy (wyrównywanie);
ok. 3,0 kg/m (faseta z
zaprawy)

Wydajność :

ok. 7-10 m²/dm³

Dozowanie [ml/m²] :

100-150

Grubość warstwy [mm] :

od 3 do 30

Czas obróbki [min] :

30

Czas schnięcia [min] :

180

Temperatura stosowania [°C] :

od +5 do +30

Temperatura podłoża [°C] :

od +5 do +30

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :

20,0 (po 28 dniach)

Przyczepność do podłoża [N/mm²] :

≥ 0,8

Przepuszczalność wody [kg/m²h^{0,5}] :

< 0,1

Reakcja na ogień :

klasa A1

Kolor :

jasnoszary

Sposób aplikacji :

zaleca się stosowanie urządzenia natryskowego z płaską dyszą natryskową i minimalnym ciśnieniem 3 barów; dwukrotnie; równomiernie w celu uzyskania jednolicie białej powierzchni

Opakowanie [kg] :

6 i 25 (worki foliowe)

Przechowywanie :

chronić przed mrozem, unikać długotrwałego narażenia na działanie wysokich temperatur

w suchym pomieszczeniu, 12 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu; naruszone opakowanie natychmiast zużyć

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 1504-3:ZA1a