



Nazwa

Mineralna, wielofunkcyjna,  
elastyczna zaprawa do  
spoinowania CRISTALLFUGE-  
PLUS

Producent

SCHOMBURG Polska Sp. z  
o.o.

Rodzaj zapraw (wg PN-EN 13888) :

cementowa CG2 WA

Stosowanie :

na zewnątrz, wewnątrz

Zastosowanie :

do spoinowania bez ryzyka  
przebarwień wrażliwych  
kamieni naturalnych np.  
wapieni, marmuru  
jurajskiego, płyt Solnhofera,  
wrażliwego, jasnego  
marmuru krystalicznego,  
granitu i in.

Skład :

cement specjalny, kruszywa  
mineralne i  
wysokogatunkowe dodatki

Rodzaj spoin :

wąskie, szerokie

Szerokość spoiny [mm] :

1-10

Kolory :

srebrny szary, biały, jaśmin,  
pergamon, beżowy, karmel,  
beż jura, brąz, orzechowy,  
szary, średni szary, szary  
tytanowy, grafit, beż  
bahama, piaskowy szary

Zużycie [kg/m<sup>2</sup>] :

0,3-2,9 (w zależności od  
formatu płytek, szerokości i  
głębokości fugi)

Stosowanie przy ogrzewaniu podłogowym  
:

tak

Gęstość [g/cm<sup>3</sup>] :

ok. 1,9 (świeża zaprawa)

Proporcje mieszania [dm<sup>3</sup>/kg] :

(1,2-1,5)/5

Czas zużycia [min] :

ok. 30-45 (w temp. +23°C i  
przy 50% względnej  
wilgotności powietrza)

Czas utwardzania (dla ruchu pieszego) [h]  
:

2 (w temp. +23°C i przy 50  
% względnej wilgotności  
powietrza)

Pełne użytkowanie :

24 h (w temp. +23°C i przy  
50 % względnej wilgotności  
powietrza)

Temperatura stosowania [°C] :

od +5 do +25 (powietrze i  
podłóżę)

Opakowanie [kg] :

5, 25 (worki)

Przechowywanie :

w suchym pomieszczeniu,  
min. 18 miesięcy w  
fabrycznie zamkniętym  
opakowaniu; naruszone  
opakowanie natychmiast  
zużyć

Normy, certyfikaty, aprobaty :

EN 13888