


Bloczek z betonu komórkowego TERMALICA 599/365/249 mm, 2,5 N/mm²

Bloczki Termalica



BRUK-BET sp. z o.o.
www.bruk-bet.pl
biuro@bruk-bet.pl

Dane techniczne:

Materiał :	beton komórkowy
Zastosowanie :	ścienne
Długość [mm] :	599
Szerokość [mm] :	365
Wysokość [mm] :	249
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :	2,5
Masa elementu [kg] :	28,3
Klasa gęstości :	400
Gęstość [kg/m³] :	350-400
Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] :	0,246
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] :	0,09
Kolory :	biały
Powierzchnia lica :	gładka
Zużycie zaprawy :	4,9 kg/m ²
Zużycie (gr. ściany równa szer. elementu) [szt./m²] :	6,67
Liczba elementów na palecie [szt.] :	32
Łączenie elementów :	zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska
Normy, certyfikaty, aprobaty :	PN-EN 771-4:2004/A1:2006, ZKP nr 1301-CPD-0568

