

Przeciwwodne membrany PREPRUFE® 800PA



GCP (Poland) Sp. z o.o.
www.gcpat.com
tomasz.precikowski@gcpat.com

Dane techniczne:

Podłoże :	betonowe lub stalowe
Materiał :	polietylen (HDPE + nie bitumiczna, syntetyczna powłoka samoprzylepna)
Grubość [mm] :	0,8
Gramatura [g/m²] :	735 ±50
Szerokość [m] :	1,206
Długość [m] :	35,10
Powierzchnia rolki [m²] :	42
Masa rolki [kg] :	35
Zakłady na brzegach/na końcach [mm] :	50
Siła zrywająca pasek membrany szer. 5 cm dla siły rozciągającej wzdłuż/w poprzek [N] :	≥ 430/≥ 430
Wytrzymałość na rozciąganie [%] :	≥ 280/≥ 280 (wzdłuż/w poprzek)
Wytrzymałość na rozdzielanie gwoździem wzdłuż/w poprzek [N] :	≥ 155 (arkusz niezbrojony)
Wytrzymałość na odrywanie [N/mm] :	3,2 (w temp. min. 23°C)
Wytrzymałość złączy [N/50 mm] :	≥ 250
Odporność na uderzenie :	≥ 150 mm
Wodoszczelność :	60 kPa (> 70 m słupa wody)
Paroprzepuszczalność [g/m²/24h] :	380 ±30%
Przepuszczalność metanu [mls/m²/24h] :	74,2
Przepuszczalność radonu [m²/s] :	≤ 5,6·10 ⁻¹²
Reakcja na ogień :	klasa E

Temperatura stosowania [°C] :	od +5 do +40
Przechowywanie :	pionowo, w suchym pomieszczeniu poniżej +30°C
Normy, certyfikaty, aprobaty :	Znak CE zgodnie z normą EN 13967
	Przeciwwodna membrana PREPRUFE® 800PA jest samoprzylepną, wodoszczelną membraną montowaną na zimno. Membrany zbudowane są ze wzmocnionej, krzyżowo laminowanej folii HDPE oraz nie bitumicznej, syntetycznej powłoki samoprzylepnej. PREPRUFE® 800PA nawiązuje do technologii Preprufe Advanced Bond Technology™.
Opis:	Podstawowe zastosowanie jako pionowa izolacja przeciwwodna dla: ● ścian fundamentowych betonowych konstrukcji podziemnych ● ścian podziemnych parkingów samochodowych ● ścian podziemnych zbiorników na wodę ● jako ochrona przed radonem i metanem ● jako ochrona przed wodą, wilgocią i gazami ścian fundamentów.