

Szybkosprawny samopoziomujący podkład podłogowy SMS 30



ATLAS Sp. z o.o.
www.atlas.com.pl
atlas@atlas.com.pl

Dane techniczne:

Rodzaj masy :	cementowa
Skład :	cement, wypełniacz mineralny, dodatki modyfikujące
Zastosowanie :	wyrównuje podłóża, podnosi poziom podłogi w całym pomieszczeniu; może być stosowany w pokojach, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach, kuchniach i łazienkach; również pod ogrzewanie podłogowe
Rozptywalność [mm] :	500-550 (dla 1 litra)
Sposób nakładania :	ręczny, mechaniczny
Minimalna grubość warstwy [mm] :	3
Maksymalna grubość warstwy [mm] :	30
Zużycie [kg/m²] :	1,65
Zużycie [dm³/m²] :	1 (na 1 mm grubości warstwy)
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :	> 30
Wytrzymałość na zginanie [N/mm²] :	> 7
Gęstość [kg/m³] :	1,2
Skurcz [%] :	< 0,06
Proporcje mieszania [dm³/kg] :	od 0,20 do 0,22
Czas zużycia [min] :	40
Czas utwardzania [h] :	4
Czas pełnego wiązania i schnięcia :	28 dni
Temperatura stosowania [°C] :	od +5 do +25
Reakcja na ogień :	klasa A1
Układanie warstwy wykończeniowej :	24 h (ceramika, kamień), 7 dni (PVC, wykładziny dywanowe, parkiet)

Opakowanie :	25 kg
Przechowywanie :	w zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach w suchych pomieszczeniach, najlepiej na paletach; nie wystawiać bezpośrednio na działanie promieni słonecznych; przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu
Gwarancja :	9 miesięcy
Normy, certyfikaty, aprobaty :	PN-EN 13813:2003