

# Mineralny tynk renowacyjny wiążący reaktywnie THERMOPAL-ULTRA



SCHOMBURG Polska Sp. z o.o.  
[www.schomburg.pl](http://www.schomburg.pl)  
[biuro@schomburg.pl](mailto:biuro@schomburg.pl)

## Dane techniczne:

|                                                                                             |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skład :</b>                                                                              | gotowa sucha zaprawa                                                                                                        |
| <b>Rodzaj tynku :</b>                                                                       | mineralny                                                                                                                   |
| <b>Typ :</b>                                                                                | renowacyjny                                                                                                                 |
| <b>Stosowanie :</b>                                                                         | wewnątrz, na zewnątrz                                                                                                       |
| <b>Zużycie/grubość warstwy w mm [kg/m<sup>2</sup>] :</b>                                    | ok. 8,0/10                                                                                                                  |
| <b>Grubość warstwy [mm] :</b>                                                               | od 1 do 2 (w zależności od stopnia zasolenia, wg zaleceń WTA)                                                               |
| <b>Kolory :</b>                                                                             | szary                                                                                                                       |
| <b>Zastosowanie :</b>                                                                       | do wykonywania dyfuzyjnych i suchych wypraw tynkarskich na wilgotnych i/lub zasolonych ścianach wewnętrznych i zewnętrznych |
| <b>Sposób nakładania :</b>                                                                  | ręczny i mechaniczny                                                                                                        |
| <b>Temperatura stosowania [°C] :</b>                                                        | od +5 do +30                                                                                                                |
| <b>Gęstość [g/cm<sup>3</sup>] :</b>                                                         | ok. 1,00                                                                                                                    |
| <b>Reakcja na ogień :</b>                                                                   | klasa A1                                                                                                                    |
| <b>Przyczepność [N/mm<sup>2</sup>] :</b>                                                    | ≥ 0,08 (po 28 dniach, przełom B)                                                                                            |
| <b>Wytrzymałość na ściskanie (kategoria) :</b>                                              | CS II                                                                                                                       |
| <b>Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] :</b>                                            | < 0,27 (P = 50%)                                                                                                            |
| <b>Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym w ciągu 24 h [kg/m<sup>2</sup>] :</b> | ≥ 0,3                                                                                                                       |
| <b>Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ :</b>                                       | ≤ 15                                                                                                                        |
| <b>Czas obróbki [min] :</b>                                                                 | ok. 35-40                                                                                                                   |
| <b>Wydajność zaprawy [dm<sup>3</sup>] :</b>                                                 | ok. 30 (pojemnik 25 kg)                                                                                                     |
| <b>Przechowywanie :</b>                                                                     | w suchym pomieszczeniu, do 9 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu                                                    |
| <b>Opakowanie :</b>                                                                         | 25 kg (worek)                                                                                                               |
| <b>Normy, certyfikaty, aprobaty :</b>                                                       | PN-EN998-1                                                                                                                  |

Mineralny tynk renowacyjny wiążący reaktywnie THERMOPAL-ULTRA stosowany do wykonywania dyfuzyjnych i suchych wypraw tynkarskich na wilgotnych i/lub zasolonych ścianach wewnętrznych i zewnętrznych. Charakteryzuje się szybkim, reaktywnym wiązaniem, również w krytycznych warunkach obiektu, takich jak wysoka wilgotność powietrza i niskie temperatury. Ponadto dzięki specjalnym, uwarunkowanym systemowo właściwościom produkt zapobiega ewentualnemu tworzeniu się pleśni.

Właściwości:

**Opis:**

- szybkie, reaktywne wiązanie, również w krytycznych warunkach obiektu
  - szybkie wytworzenie właściwości hydrofobowych
  - wyjątkowo niski skurcz
  - odporność na działanie siarczanów
  - wysoka zawartość porów powietrznych
  - paroprzepuszczalność
  - wysoka zdolność magazynowania soli
  - do 30 mm w ramach jednej aplikacji
  - zgodność z wytycznymi WTA
-