Zaprawa do klejenia i spoinowania płytek ASODUR-EKF



SCHOMBURG
Niezawodne rozwiązania.

SCHOMBURG Polska Sp. z o.o.
www.schomburg.pl
biuro@schomburg.pl

Dane techniczne:

Typ kleju :	na bazie żywic reaktywnych
Klasa kleju :	R2T
Stosowany do klejenia :	ceramiki i kamienia
Zastosowanie :	wewnątrz, na zewnątrz
Skład :	baza - żywica epoksydowa
Rodzaj podłoża :	beton, jastrych i tynk oraz na stare okładziny ceramiczne i inne podłoża zgodnie z DIN 18157, część 3
Postać :	płynna
Temperatura stosowania [°C] :	od +10 do +30
Gęstość [g/cm³] :	ok. 1,40 (przy temp. +23°C)
Kolor :	średni szary, szary tytanowy
Proporcje mieszania [dm³/kg] :	100 : 6,2 wagowo
Czas przydatności do użycia [h] :	ok. 1,0 (przy temp. + 23°C)
Czas schnięcia/użytkowanie [h] :	ok. 16 (przy temp. + 23°C)
Czas pełnego utwardzenia [h] :	po 7 dniach (przy temp. + 23°C)
Zużycie [kg/m²] :	ok. 1,4 na warstwę grubości 1 mm; ok. 2,8 (przy nakładaniu pacą o zębach 6 mm); ok. 3,8 (paca o zębach 8 mm); ok. 4,7 (paca o zębach 10 mm); ok. 7,4 (paca o zębach 15 mm)
Grubość warstwy [mm] :	1-10
Wytrzymałość na ścinanie [N/mm²] :	≥ 2,0 (początkowa, po zanurzeniu w wodzie, po szoku termicznym)
Reakcja na ogień :	klasa E
Opakowanie [kg] :	6, oba składniki dostarczane są w odpowiednich proporcjach gotowych do użycia
Trwałość [m-c] :	napoczęte opakowania zużyć w jak najkrótszym czasie
Przechowywanie :	chronić przed mrozem, 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach, w suchym i chłodnym miejscu;
Przygotowanie podłoża :	musi być suche, mocne, nośne i stabilne, wolne od substancji oddzielających i zmniejszających przyczepność jak np. kurz, mleczko cementowe, tłuszcz, starta guma, pozostałości po wymalowaniach itp.

Normy, certyfikaty, aprobaty :	Atest Higieniczny B-BK-60210-0762/21; EN 12004
Opis:	Zaprawa do klejenia i spoinowania płytek ASODUR-EKF to bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa zaprawa na bazie żywicy epoksydowej. Charakteryzuje się w stanie związanym dużą twardością, przyczepnością, wytrzymałością na ściskanie i rozciąganie przy zginaniu. Odporna na wiele kwasów, zasad, na wodę agresywną dla betonu, środki myjące, wodę morską i solankę. Może być stosowania przy ogrzewaniu podłogowym, a także do wyrównywania drobnych nierówności na powierzchniach betonowych, z jastrychu lub tynku. Przy spoinowaniu - szerokość spoiny maks. 20 mm. Może być stosowana w browarach, mleczarniach, laboratoriach, pływalniach, zakładach mięsnych i innych zakładach przemysłu spożywczego i chemicznego.