

Biała gładź szpachlowa GIPSAR UNI



ATLAS Sp. z o.o.
www.atlas.com.pl
atlas@atlas.com.pl

Dane techniczne:

Stosowanie :	wewnętrzna
Skład :	mieszanka mączki anhydrytowej, wypełniaczy wapiennych oraz polimerów
Podłoże :	betonowe, gazobetonowe, gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne
Zużycie [kg/m²] :	1,0
Maksymalna grubość warstwy [mm] :	2,0
Ilość warstw :	w zależności od rodzaju podłoża
Gęstość :	1,06 g/cm ³ (nasypowa)
Przyczepność do podłoża [N/mm²] :	0,5
Proporcje mieszania [dm³/kg] :	od 0,39 do 0,40
Czas zużycia [min] :	90
Temperatura stosowania [°C] :	od +5 do +25
Reakcja na ogień :	klasa A1
Kolor :	biały
Sposób nakładania :	paca
Opakowanie [kg] :	5, 10, 20
Przechowywanie :	12 miesięcy
Normy, certyfikaty, aprobaty :	PN EN 13279-1:2009, świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej
Opis:	Biała gładź szpachlowa GIPSAR UNI służy do wykonywania wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach. Może być również stosowana do wypełniania niewielkich ubytków i pęknięć w tynkach, w celu naprawienia powierzchni przed wykonaniem gładzi.